

CS Multi Green Rapid

Polyester Multifunktionsspachtel

::: BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

::: EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern & Schleifspuren

::: VORTEILE

- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Verbesserte Schleifbarkeit durch neuste Füllstofftechnologie
- Trockenzeit: 10 min / 20 °C Objekttemperatur
- Multihaftung

::: PRODUKTANGABEN

Technische Daten

Lieferviskosität bei 20 °C: pastös
 VOC-Gehalt: 2004/42/IIIB (b) (250) < 250 g/l
 Dichte bei 20 °C: ca. 1,3 g/cm³
 Lagerstabilität: ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20 °C im geschlossenen Originalgebinde

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
√	√	√	√	X	√	√

CS Multi Green Rapid

Polyester Multifunktionsspachtel

::: VERARBEITUNG

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

Dosierung

Zugabe von 3 Gew.% Härterpaste

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

Topfzeit

4 Minuten bei +20 °C Raumtemperatur

Reaktionstemperatur

mindestens +10 °C

Trockenzeit

10 Minuten bei +20 °C Raumtemperatur

Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebene Trockenzeit.

Vorschleif - Trocken mit P120 - P180

Nachsleif - Trocken mit P240 - P320

Überarbeitung

Der Multispachtel kann mit allen gängigen Materialien auf Polyester- oder Acrylbasis überarbeitet werden.

CS Multi Green Rapid

Polyester Multifunktionsspachtel

V01
10/2021

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE